

**AQUAPARQUET****Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse**

version 6.0 du 10 janvier 2011

---

**Description du produit**

Vitrificateur PU prêt à l'emploi en phase aqueuse, mono-composant. Produit à haute résistance pour pièces à fort passage. Facile d'application, ne jaunit pas, sans odeur et séchage rapide. Sa formule à l'eau rend ce produit inoffensif pour l'environnement.

Nouvelle génération: sans N-Methyl pyrrolidone ni formaldéhyde.

**Application :**

Nombre de couches : 2 à 3 selon sollicitations et essence du bois. 3 couches pour un résultat optimum ou en lieux soumis à une abrasion mécanique répétée, (escaliers, couloirs...).

**Matériel :**

Rouleau synthétique moyen, spalter ou pinceau à vernir spécial vitrification. Nettoyage à l'eau.

Appliquer sans appuyer ni tirer pour obtenir des couches régulières et garnies. Travailler face à la lumière. Lisser dans le sens du fil du bois. Egrener à l'abrasif fin et dépoussiérer, après la première couche, pour éliminer les défauts de surface (aspérités du bois, fibres relevées)

**Recommandations d'application :**

- température ambiante et de support comprises entre 8 et 25 °C
- support sec et non condensant
- Respecter les délais de recouvrement entre couches (48 h maximum pour les 3 couches)

- Attendre 24 h minimum avant mise en place des meubles (prévoir des protections)

- Ne pas couvrir (bâches, tapis) ni nettoyer à l'eau pendant environ 8 jours

**Entretien :**

- entretien courant à sec : aspirateur, balai à franges ou chiffon de laine

- nettoyage humide : chiffon, serpillière ou balai-éponge essoré (eau + détergent doux)

- taches difficiles : nettoyage solvant (white spirit, alcool à brûler, acétone ou équivalent). Proscrire les produits ammoniacués concentrés. Essais préalables.

- après nettoyage, redonner éclat et résistance avec un métallisant (autolustrant) ou un polish pour parquets vitrifiés.

- rénovation / protection de parquets très sollicités : une couche dès que le support est moins garni.

**Aspect / Teinte :**

Incolore, satin , effet soie ou mat.

Le rendu final peut varier selon l'essence du bois et le nombre de couches appliquées.

**Conditionnement :**

1L, 5L et 25 L

**Conservation :**

24 mois en emballage fermé d'origine non entamé entre 5 et 35 °C. Conserver à l'abri du gel