

CIRE LIQUIDE

Cire liquide pour parquet ou mobilier

version 4.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

La cire liquide est formulée pour un usage parquet ou meubles lorsqu'on désire une finition naturelle. Elle contient des cires naturelles, nobles et dures telle la cire de Carnauba. Elle est ainsi très résistante et imperméable. Fort pouvoir cirant

Support et orientations d'emploi

Parquet ciré traditionnel : après ponçage à l'aide d'un abrasif à sec 180 ou 220 et dépoussiérage du support, appliquer une première couche de cire. Après séchage, verser une deuxième couche qui sera patinée à l'aide d'une brosse dure, brillanter avec une brosse à finir. Une troisième couche peut être appliquée en fonction de l'état du bois et le résultat que l'on désire.

Parquet finition cirée (entretien plus aisé) appliquer une couche croisée de fond dur :

- pinceau : huile à parquet Parquéthane
- pistolet : fond dur avec durcisseur Polyasol

Après séchage du fond dur, effectuer un égrenage à l'aide d'un abrasif fin ou laine d'acier. Verser la Cire liquide. Une deuxième couche peut être appliquée en fonction du résultat recherché.

Ce système a l'avantage d'être très résistant à l'eau et à l'abrasion. Si une projection de liquide se produit, l'entretien se résume à un essuyage du liquide suivi d'une nouvelle application de cire.

Mobilier : La Cire liquide peut également s'utiliser sur du mobilier lorsque l'on veut obtenir une finition plus naturelle. Pour une finition plus garnissante sur meuble, appliquer notre Cire antique CLC.

Séchage

Hors poussières : 2 à 4 heures

Entre deux couches : 8 à 16 heures

Polissage : idéalement après 24 heures pour une brillance maximale

Coloris :

Incolore, jaune doré. Nous consulter pour toute autre teinte.

Aspect : notre cire, riche en matières premières, conserve une consistance semi pâteuse. Pour une cire plus liquide, faire fondre au bain marie et incorporer de la térébenthine ou du White spirit.

Rendement :

15 à 25 m² au litre selon l'absorption du support

Nettoyage des ustensiles

Avant séchage, à l'essence de térébenthine. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Conditionnement :

Boîtes de 1 l., 5 l. et 20 litres.

Conservation :

2 ans en emballage fermé d'origine