

## PARQUÉTHANE

## Huile à parquet

version 4.0 du 10 janvier 2011

### Description du produit

L'huile à parquet PARQUÉTHANE est formulée à base de résines d'imprégnation.

Elle est destinée à la protection des parquets ou éventuellement des lambris et meubles.

PARQUÉTHANE est prêt à l'emploi, mono-composant. L'huile à parquet permet d'embellir et de protéger le bois contre l'eau et l'usure mécanique. Elle conserve l'aspect naturel du bois grâce à son aspect peu filmogène.

Ne convient pas à l'extérieur : utiliser dans ce cas l'huile pour teck TECK OIL.

### Application :

Bien agiter le bidon avant application.

Préparer le support : nettoyage, rebouchage, ponçage, dépoussiérage.

Appliquer une première couche à saturation, en essuyant le surplus avec un spalter ou un chiffon non pelucheux. Après séchage (4 à 12 heures), appliquer une deuxième couche fine pour obtenir un film continu et régulier. Travailler face à la lumière. Lisser dans le sens du fil du bois.

Nombre de couches: 2 à 3 selon sollicitations et essence du bois. La troisième couche renforce la longévité de la protection.

Dégraisser préalablement le bois exotique avec de l'acétone ou le diluant TYS.

### Matériel

Rouleau synthétique moyen, spalter ou pinceau à vernir spécial vitrification.

Nettoyage : white-spirit

### Recommandations d'application :

- température entre 10 et 25 °C, pièces ventilées
- support sec et non condensant
- Respecter les délais de recouvrement entre couches (4 à 12 heures)
- Attendre 24 h minimum avant mise en place des meubles (prévoir des protections)
- Ne pas couvrir (bâches, tapis) ou nettoyer à l'eau pendant environ 8 jours

### Entretien :

- entretien courant à sec : aspirateur, balai à franges ou chiffon de laine
- nettoyage humide : chiffon, serpillière ou balai-éponge essoré (eau + détergent doux)
- taches difficiles : nettoyage solvant (white spirit, alcool à brûler, acétone ou équivalent). Proscrire les produits ammoniacés concentrés. Essais préalables.
- rénovation : Après nettoyage, et ponçage éventuel, appliquer une à deux couches fines de PARQUÉTHANE.

### Rendement :

suivant le support : 10 à 15 m<sup>2</sup> au litre

### Aspect / Teinte :

Incolore, aspect ciré ou mat. Teinté sur demande  
Le rendu final peut varier selon l'essence du bois et le nombre de couches appliquées.

**Conditionnement** : bidons de 1l, 5l et 25 l.

### Conservation :

24 mois en emballage fermé d'origine non entamé entre 5 et 35 °C.

COV : valeur limite UE (cat A/h) 500g/l ce produit contient max 495 g/l de COV