

SOLURETHANE

version 1.1 du 27 septembre 2010

Description du produit :

Peinture pour sols à base de résine modifiée uréthane mono-composant, résistant à l'abrasion et contenant des pigments stables à la lumière. Bonne résistance à l'usure, aux huiles, graisses, eau et agents de nettoyages. S'utilise sur sols ciment, terrasses, magasins, parkings, garages, entrepôts. Possibilité d'emploi sur bois

Caractéristiques :

Couleur : selon nuancier RAL, Aspect : Satiné

Densité : 1,2 +/- 0,05 Extrait sec : 65 % +/- 1%

Viscosité: 3' +/- 5" CA4

Dilution : diluant synthétique TYS ou White Spirit (1^{ère} couche : 10%, jusqu'à 20% pour ciment lisse / 2^{ème} couche : 0 à 5%).

Rendement : environ 10 m²/L

Séchage (à 20° - 65% Humidité Relative) :

Hors Poussière : 2 heures Sec : 4 à 6 heures -

Temps de séchage entre les 2 couches : 24 heures (à 20°C et 65% HR).

Mise en œuvre :

Bien agiter avant emploi.

-Application en 2 à 3 couches, la première doit être diluée. Doit être conforme au DTU 59-3 en vigueur et aux règles de l'art.

-Mise en service : 3 à 4 jours après la 2^{ème} couche.

Dureté définitive : env. 3 semaines.

Préparation du support : le support doit être sain (élimination des parties friables ou non adhérentes), propre (dégraissage, dépoussiérage, traitement acide) et sec. Les trous et

Peinture pour sols mono-composant

imperfections devront être comblés avant mise en peinture. Le support doit être poreux : test de la goutte d'eau : si l'eau pénètre : le support change de couleur ⇒ porosité suffisante. L'eau perle, la goutte reste en surface ⇒ porosité insuffisante.

Dans le cas d'une porosité insuffisante, prévoir un grenailage ou un traitement acide.

Attention aux additifs pour béton (agents de démoulage, retardateurs de prise, etc...) qui peuvent nuire à l'adhérence du système peinture.

Ciment neuf : Mise en peinture après 30 jours de séchage. Traitement acide – Rinçage – Séchage complet - Test de porosité.

Ciment ancien : Dégraissage - Rinçage – Séchage complet – Dépoussiérage – Test de porosité.

Ciment peint : Dégraissage – Rinçage – Séchage complet. Test de détrempe et d'adhérence du nouveau revêtement sur l'ancienne peinture.

Matériel d'application :

Brosse – Rouleau – Pistolet. Nettoyage du matériel : diluant TYS ou White Spirit.

Conservation

1an en emballage hermétique d'origine.
Conserver entre 5 et 30°C

Emballage

Boîtes de 1L, 5L et 25L

Remarques :

Produit inflammable.

Pour la dernière couche, utiliser de préférence le même numéro de lot.