

Saturoil

Saturateur effet bois vieilli

- ASPECT MAT
- IMPRÈGNE EN PROFONDEUR
- PEU FILMOGÈNE
- HYDROFUGE
- ANTI-UV
- FAIBLE ODEUR
- MICROPOREUX
- INSECTICIDE FONGICIDE

Nourrit et protège les bois extérieurs et intérieurs et valorise l'aspect naturel du bois.

Caractéristiques :

- A base de résine à haut pouvoir pénétrant : sature le bois tout en conservant une finition très peu filmogène.
- Teintes aspect bois vieilli ou incolore mat.
- Entretien facile : une couche de Saturoil en rénovation sans décapage.
- Ne s'écaille pas.
- Idéal sur bois résineux brossé : accentue la mise en valeur du veinage.
- Microporeux : l'eau ne pénètre pas dans votre bois mais le laisse « respirer ».
- Renfort anti-UV : protège le bois des rayons solaires et évite le grisaillement non uniforme du bois.
- Insecticide, fongicide : préserve des attaques extérieures comme un produit de traitement préventif.



La destination :

S'utilise en extérieur ou intérieur sur menuiserie telle que bardage, lambris, huisserie, de préférence sur pin, sapin mélèze et sur les essences difficilement imprégnable.

La préparation du support :

- Le bois doit être nu, sain et propre.
- Bois peint et vernis : un décapage est nécessaire afin de retrouver le bois brut. Brosser puis poncer les surfaces de façon uniforme au papier de verre 80 puis 120.
- Bois brut ou lasuré : brosser si besoin et égrener au papier de verre fin. Dépoussiérer. Sur bois noirci, utiliser un éclaircisseur de bois.

La mise en œuvre :

- Le produit est prêt à l'emploi. Bien agiter puis appliquer une couche dans le sens du fil du bois à l'aide d'une brosse, pinceau, rouleau ou pistolet. Préférer un temps sec, entre 10 et 30°C.
- Après un jour de séchage, égrener légèrement le support avec un papier de verre fin pour accentuer l'accrochage.
- Passer la deuxième couche. Une troisième couche sur les faces sud et sud ouest offre une longévité supérieure.

Conseil : la teinte finale dépend de l'essence du bois, procéder à des essais préalables. Toutes les teintes sont miscibles entre elles et peuvent être éclaircies avec du Saturoil incolore.

RENDEMENT 1ère couche 8-12 m ² /L 2ème couche 10-14 m ² /L	SECHAGE Hors poussière = 6h Sec au toucher = 10h Entre 2 couches = 24h	NETTOYAGE DU MATERIEL White spirit	CONSERVATION 2 ans en emballage fermé d'origine
--	--	--	--

 **Lasure Production**

Fabricant

Cachet distributeur

Incolore



Vieux gris



Blanc Ceruse



Terre d'ombre



Red Cedar clair



Cendre de chene



Dune



Ecorce



Sable



Pierre de lave



La teinte finale dépend de l'essence du bois, procéder à des essais préalables. Toutes les teintés sont miscibles entre elles et peuvent être éclaircies avec du Satureil incolore.